


COATRIGHT® Aqua 2K EP Vloerimpregneer [CR210] is een professionele transparante 2 componenten watergedragen primer/voorstrijkmiddel voor beton, gebaseerd op epoxyhars en polyamide verharder. COATRIGHT® Aqua 2K EP Vloerimpregneer heeft een uitstekende hechting op vele (zuigende) cement(achtige) ondergronden. Geschikt voor applicatie met de kwast, verfroller en spuitapplicatie.

Bevat vrijwel geen oplosmiddelen; voldoet aan de BREEAM HEA9 en VOS 2010-richtlijn (2004/42/EG).

## Eigenschappen

Door het zeer hoog indringend vermogen zet COATRIGHT® Aqua 2K EP Vloerimpregneer zich vast in de toplaag van de poreuze beton/cement(achtige) ondergrond en zorgt voor een optimale verankering van het verfsysteem. COATRIGHT® Aqua 2K EP Vloerimpregneer is zeer slijtvast en chemisch resistent en wordt aanbevolen voor vloeren met een matig tot hoge mechanische vloerbelasting en bij een hoge vochtigheidsbelasting. Zie ook 'Ondergronden'.



## BROCHURE "COATRIGHT® AQUA 2K INDUSTRIËLE VLOERCOATING SYSTEMEN"

Voor nieuwbouw en renovatie: *de juiste coating voor elke vloer!*

Voordat men een betonvloer gaat coaten is het belangrijk om deze eerst zorgvuldig te inspecteren, dan de juiste voorbehandeling te kiezen en vervolgens het coatingsysteem af te stemmen op het gebruik. In de speciale brochure vindt u alle relevante informatie over het coaten van betonvloeren.

Deze brochure is als download beschikbaar op: [www.coatright.nl](http://www.coatright.nl)

Voor meer informatie neemt u contact op met de technische dienst van COATRIGHT®.

## Technische gegevens (aangemaakt product, bij 20°C)

Afwerking	: transparant (glans)	Soortelijk gewicht	: 1.05 kg/l	(gemengd)
VOS-gehalte	: 50 gr/ltr.	Viscositeit	: ca. 45 sec DIN-6	
Rendement (theoretisch)	: 10-11 m <sup>2</sup> /ltr DFT 40 µm (*)	Vaste stof gehalte	: 49,5%	
Houdbaarheid	: 12 maanden (in gesloten verpakking)	Vlampunt	: > 65 °C	

(\*) Het rendement in de praktijk hangt zeer sterk af van de absorptievermogen van de ondergrond.

## Voorbehandeling

Het oppervlak moet draagkrachtig zijn, volkomen schoon, droog en vetvrij. Zie ook 'Ondergrond' en de bovengenoemde brochure.

## Applicatie instructies

Type verharder	: CR210 (= EV40)
Mengverhouding verharder	: 2 : 1 in volume (basislak:verharder)
Potlife	: bij 20°C ca. 3 uur
Verdunning	: leidingwater
Gebruik	: afhankelijk van de zuigende werking, sterk absorberende ondergronden 30-50% verdunnen en laag absorberende ondergronden 50-100% verdunnen.
Aanbevolen roller	: medium nylon rollers (2K)
Laagdikte	: 20-30 µm DFT
Schoonmaken gereedschap	: onmiddellijk na applicatie met water spoelen, gevolgd door een spoeling met Biqua reiniger. Hierna nogmaals zorgvuldig spoelen met schoon leidingwater.
Droging (bij 20°C, RV 65 %, DFT 40µm)	: beloopbaar en overlakbaar na 12 uur

## Menginstructies

Dit verfproduct bestaat uit 2 losse componenten: de basis en de verharder. Na het mengen hiervan ontstaat een chemische reactie die zorgt voor de uiterst sterke en resistente verflaag. Roer de beide afzonderlijke componenten op voor gebruik, maar zorg ervoor dat deze hierbij beslist niet met elkaar in contact komen (gebruik dus niet hetzelfde roerhout!). Voeg vervolgens beide componenten samen, exact in de juiste mengverhouding (zie 'Applicatie'). Meng deze massa intensief gedurende 3 tot 5 minuten (machinaal mixen) tot een homogene massa. Laat het aangemaakt product nu 10 minuten rusten zodat luchtinslag kan ontsnappen en de juiste viscositeit ontstaat. Na deze wachttijd ('inductietijd') kan het aangemaakt product verwerkt worden. Zonodig afdunnen tot de juiste verwerkingsviscositeit (zie 'Applicatie').



# COATRIGHT® AQUA 2K EP VLOERIMPREGNEER

WATERGEDRAGEN 2 COMPONENTEN EP PRIMER/VOORSTRIJKMIDDEL

PRODUCTCODE:

**CR 210**

Pagina 2 van 2  
Versie: 21.7\_2021

## Menginstructies (vervolg)

Let op: na het mengen geldt een maximale verwerkingstijd ('potlife') van: bij 15°C 4 uur, bij 20°C 3 uur en bij 25°C 2 uur. Binnen deze tijdsduur moet het product beslist verwerkt zijn! Meng daarom slechts de hoeveelheid lak met verharder die u ruimschoots binnen de potlife kunt verwerken. Ondanks dat het verstrijken van de potlife niet altijd zichtbaar is in verandering van de viscositeit, moet het aangemaakt product nadien beslist niet meer gebruikt worden omdat de kwaliteit en eigenschappen dan verloren gaan. Zodra de beide componenten gemengd zijn het mengsel niet meer in een afgesloten blik bewaren (i.v.m. risico van drukopbouw).

## Ondergrond

Voordat men een betonvloer gaat coaten moet de ondergrond aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is belangrijk als eerste de vloer te beoordelen op het type vloer en aspecten zoals bijvoorbeeld vervuiling, beschadigingen, oppervlaktevastheid, vochtigheid en absorberend vermogen. Een nieuwe beton- of cementdekvloer dient minimaal een maand uit te harden zodat de alkaliteit van de vloer op het juiste niveau komt. Het vochtpercentage van de ondergrond mag niet hoger zijn dan 4%, de minimum temperatuur 12°C en de maximale relatieve vochtigheid 70%. De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Losliggende delen verwijderen en indien nodig repareren. De oppervlaktevastheid van de betonvloer dient na uitharding, afhankelijk van het gebruik, minimaal 1,5 N/mm<sup>2</sup> te zijn. Niet draagkrachtige ondergronden/verflagen dient men middels stralen volledig te verwijderen. Beschadigingen zoals scheur- en barstvorming dient men vooraf vakkundig te laten herstellen. Wanneer de ondergrond oneffenheden vertoont, loszittende delen, resten van lijm of verf bevat, of de vloer nog een cementsluier bevat, dan adviseren wij deze aan te stralen (of grondig machinaal schuren met bijv. een diamantslijp- of betonschuurmachine) en daarna stofvrij maken. Voor het ontvetten van de vloer adviseren wij een amoniak-oplossing of een ander geschikt reinigingsmiddel. Het gebruik van oplosmiddelen raden wij af aangezien deze het vet wel oplossen maar niet altijd goed verwijderen.olie-, smeer- en vetplekken dienen grondig verwijderd te worden, bijvoorbeeld m.b.v. absorptiemiddelen en/of vetafbrekende middelen (stoomcleanen) en de vloer grondig na te spoelen met schoon water. De ondergrond dient tevens vrij te zijn van ontkistingsmiddelen (olie, was, etc.) en andere additieven. Algen, mos en schimmels verwijderen met de daarvoor geëigende middelen. Bij zeer ernstige vervuiling kan het noodzakelijk zijn de toplaag te stralen of mechanisch te verwijderen. *Monolithisch afgewerkte en gevlinderde (gladde) vloeren en andere verdichte ondergronden moet u altijd aanstralen (!)* Het absorberend vermogen van een betonvloer controleren door op het gereinigde (en stofvrije) oppervlak enkele druppels water te laten vallen. Op sterk absorberende ondergronden eerst COATRIGHT® Aqua 2K EP Vloerimpregneer aanbrengen, na 12 uur droging de eerste laag vloercoat. Eventueel aanwezige dilatatievoegen mogen niet gecoat worden. In geval van een reeds aanwezige oude intacte verflaag dient deze in elk geval draagkrachtig te zijn en moet men deze goed opruwen (mechanisch mat slijpen) voordat u een nieuwe verflaag kunt aanbrengen. De voorbehandeling dient altijd zodanig te worden verricht (reinigen, ontvetten, stralen/mechanisch schuren, etc.) dat voor schilderwerk een goede ondergrond ontstaat. Ter voorkoming van nieuwe besmetting/roestvorming dient het object direct na het stralen/schuren gecoat te worden. Het aanbrengen van de lak moet veiligheidshalve plaatsvinden bij een ondergrondtemperatuur die tenminste 3°C boven het dauwpunt ligt. Zie de dauwpunttabel op de downloadpagina van onze website (<http://www.biccs.nl/download> >'Overige').

(\* Waarschuwing c.q. voorbehoud – I.v.m. de diversiteit aan ondergronden en situaties is een eenduidig advies helaas niet mogelijk.

Daarom adviseren wij te allen tijde een proef te zetten ter zekerstelling van het juiste resultaat.

- Droging** De droging is sterk afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en laagdikte. Een hoge luchtvochtigheid en een lage temperatuur kan de droging negatief beïnvloeden. Luchtventilatie kan zeer positief uitwerken op de aan- en doordroging. Ideale omstandigheden: bij 18°C - 23°C (objecttemperatuur 12°C - 25°C), en luchtvochtigheid van 45 - 65%.
- Opslag** Vorstvrij bewaren. Bevriezing van het product leidt tot onherstelbare aantasting van de kwaliteit. Veiligheidshalve moet dan ook een minimum temperatuur van 5°C en een maximum temperatuur van 30°C worden gehanteerd.
- BREEAM** Voldoet aan BREEAM HEA9 certificeringsmethode voor duurzaam bouwen. Dit product bevat max. 50 g/lit VOS. De grenswaarde bedraagt 140 g/lit VOS, overeenkomstig de Europese emissierichtlijn voor decoratieve verven 2004/42/EG, bijlage II, type WG/j, fase II per 1.1.2010, waarmee het voldoet aan de BREEAM eisen. De berekening van het VOS gehalte vindt plaats o.b.v. receptuur.
- Veiligheid** Zie het bijbehorende veiligheidsblad.

De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die accuraat zijn uitgevoerd en slechts bedoeld zijn als richtlijn om een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik van onze producten en/of de inhoud van dit datablad.

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie of kijk op <https://coatright.nl/>).



BICCS B.V. | Dukdalfweg 41 NL-1332 BK Almere, Netherlands  
☎ : +31 (0)36 - 549 20 66 | ✉ : [info@biccs.nl](mailto:info@biccs.nl) | 🌐 : [www.biccs.nl](http://www.biccs.nl)

BICCS is onderdeel van:  
  
PEARLPAINTGROUP

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij anders overeengekomen. De verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u downloaden vanaf onze website ([www.biccs.nl/download](http://www.biccs.nl/download)). Desgewenst worden deze op eerste verzoek toegezonden.

[www.coatright.nl](http://www.coatright.nl)